

AMAZONITA

SEMI PRECIOSA

GRANISTONE®
A ROCHA

FORMAS DE USO:

Polido

REGIÃO:

Paraíba



Reflorescimento



Reuso de água



Eficiência energética

TESTE	UN.	MÉDIA	DESVIO	NORMA
Densidade aparente	kg/m ³	2584	11	ABNT NBR 15845-2:2015
Porosidade aparente	%	0,78	0,10	ABNT NBR 15845-2:2015
Absorção de água	%	0,30	0,04	ABNT NBR 15845-2:2015
Coefficiente de dilatação térmica linear	10-3mm/m.°C	3,1	-	ABNT NBR 15845-3:2015
Resistência à compressão uniaxial (sec.)	kgf/cm ²	1334,1	208	ABNT NBR 15845-5:2015
Resistência à compressão uniaxial (sat.)	kgf/cm ²	1027,1	219	ABNT NBR 15845-5:2015
Flexão (carregamento em 3 pontos -sec.)	kgf/cm ²	66,4	19	ABNT NBR 15845-6:2015
Flexão (carregamento em 3 pontos -sat.)	kgf/cm ²	44,5	25	ABNT NBR 15845-6:2015
Flexão (carregamento em 4 pontos -sec.)	kgf/cm ²	26,3	6	ABNT NBR 15845-7:2015
Flexão (carregamento em 4 pontos -sat.)	kgf/cm ²	17,9	4	ABNT NBR 15845-7:2015
Resistência ao impacto de corpo duro	J	8,1	1,5	ABNT NBR 15845-8:2015



Interno



Externo



Baixo



Elevado



Diversos

FORMAS DE USO:



Bancada cozinha



Piso piscina e terraços



Bancada banheiros



Paredes internas



Bancada área externa



Paredes externas



Piso interno



Paredes áreas molhadas



Piso externo



Escadas

FORMATOS:

300X300

ESPESSURA:

20mm

25mm

200X200

20mm

25mm



Membro



Mais informações