

BIANCO MILANO

MÁRMORE

GRANISTONE®
A ROCHA

FORMAS DE USO:
Polido, escovado; translúcido
e com brilho natural

REGIÃO:
Piauí



Reflorescimento



Reuso de água



Eficiência energética

TESTE	UN.	MÉDIA
Densidade aparente	kg/m ³	2812
Porosidade aparente	%	1,19
Absorção de água	%	0,44
Resistência ao desgaste abrasivo	mm/1000m	2,39
Resistência à compressão uniaxial (sec.)	kgf/cm ²	787,9
Resistência à compressão uniaxial (sat.)	kgf/cm ²	815,5
Resistência à flexão	kgf/cm ²	151,3
Módulo Elástico estático (sec.)	kgf/cm ²	718.000
Módulo Elástico estático (sat.)	kgf/cm ²	635.000
Módulo Elástico dinâmico (sec.)	kgf/cm ²	829.000
Módulo Elástico dinâmico (sat.)	kgf/cm ²	775.000

Interno Médio Médio Evitar ácidos

FORMAS DE USO:	FORMATOS:	ESPESSURA:
Bancada cozinha	300X300	20mm
Piso piscina e terraços		25mm
Bancada banheiros	200X200	20mm
Paredes internas		25mm
Bancada área externa	Paredes externas	
Piso interno	Paredes áreas molhadas	
Piso externo	Escadas	



Membro



Mais informações