

CRYSTALLINE ICE

SEMI PRECIOSA

GRANISTONE®
A ROCHA

FORMAS DE USO:

Polido e escovado

REGIÃO:

Ceará



Flores
terno



Reuso
de água



Eficiência
energética

TESTE	UN.	MÉDIA	DESVIO	NORMA
Densidade aparente	kg/m ³	2651	5	ABNT NBR 15845-2:2015
Porosidade aparente	%	0,15	0,03	ABNT NBR 15845-2:2015
Absorção de água	%	0,06	0,01	ABNT NBR 15845-2:2015
Coefficiente de dilatação térmica linear	10-3mm/m.°C	10,2	-	ABNT NBR 15845-3:2015
Resistência à compressão uniaxial (sec.)	kgf/cm ²	2166,0	342	ABNT NBR 15845-5:2015
Resistência à compressão uniaxial (sat.)	kgf/cm ²	2578,1	373	ABNT NBR 15845-5:2015
Flexão (carregamento em 3 pontos -sec.)	kgf/cm ²	162,7	63	ABNT NBR 15845-6:2015
Flexão (carregamento em 3 pontos -sat.)	kgf/cm ²	137,2	46	ABNT NBR 15845-6:2015
Flexão (carregamento em 4 pontos -sec.)	kgf/cm ²	109,1	35	ABNT NBR 15845-7:2015
Flexão (carregamento em 4 pontos -sat.)	kgf/cm ²	122,4	40	ABNT NBR 15845-7:2015
Resistência ao impacto de corpo duro	J	5,9	1,0	ABNT NBR 15845-8:2015



Interno



Externo



Inexistente




Muito elevado



Geral

FORMAS DE USO:

 Bancada cozinha

 Piso piscina e terraços

 Bancada banheiros

 Paredes internas

 Bancada área externa

 Paredes externas

 Piso interno

 Paredes áreas molhadas

 Piso externo

 Escadas

FORMATOS: ESPESSURA:

300X300	20mm
	25mm
200X200	20mm
	25mm



Membro



Mais
informações