

# PALLADIO

## MÁRMORE

# GRANISTONE®

A ROCHA

### FORMAS DE USO:

Polido e escovado

### REGIÃO:

Piauí



Reflores  
tamento



Reuso  
de água



Eficiência  
energética

TESTE	UN.	MÉDIA	DESVIO	NORMA
Densidade aparente	kg/m <sup>3</sup>	2760	12	ABNT NBR 15845-2:2015
Porosidade aparente	%	0,09	0,02	ABNT NBR 15845-2:2015
Absorção de água	%	0,03	0,01	ABNT NBR 15845-2:2015
Coefficiente de dilatação térmica linear	10-3mm/m.°C	2,8	-	ABNT NBR 15845-3:2015
Resistência à compressão uniaxial (sec.)	kgf/cm <sup>2</sup>	1138,2	229	ABNT NBR 15845-5:2015
Resistência à compressão uniaxial (sat.)	kgf/cm <sup>2</sup>	1170,4	282	ABNT NBR 15845-5:2015
Flexão (carregamento em 3 pontos -sec.)	kgf/cm <sup>2</sup>	150,8	39	ABNT NBR 15845-6:2015
Flexão (carregamento em 3 pontos -sat.)	kgf/cm <sup>2</sup>	139,2	35	ABNT NBR 15845-6:2015
Flexão (carregamento em 4 pontos -sec.)	kgf/cm <sup>2</sup>	45,6	37	ABNT NBR 15845-7:2015
Flexão (carregamento em 4 pontos -sat.)	kgf/cm <sup>2</sup>	37,1	46	ABNT NBR 15845-7:2015
Resistência ao impacto de corpo duro	J	6	0,7	ABNT NBR 15845-8:2015



Interno



Médio



Médio



Evitar ácidos

### FORMAS DE USO:



Bancada cozinha



Paredes internas



Bancada banheiros



Paredes áreas molhadas



Piso interno



Escadas

### FORMATOS:

300X300

### ESPESSURA:

20mm

25mm

200X200

20mm

25mm



Membro



Mais  
informações